

ENGINEERING PLASTIC PRODUCTS
PPH PLOČE

Polyplate PPH

Bazirano na materijalu PPH Hipolen EH-7

PROPERTY	TEST METHOD	UNIT	VALUE
GUSTINA	ASTM D 1505	g/cm ³	0,9
MELT INDEKS (230°C/2,16 kg)	ASTM D 1238	g/10 min	0,7
PREKIDNA ČVRSTOĆA	ASTM D 638	MPa	38
ZATEZNA ČVRSTOĆA	ASTM D 638	MPa	min 28
RELATIVNO ISTEZANJE	ASTM D 638	%	min 750
MODUL ELASTIČNOSTI	ASTM D 790	MPa	min 1150
IZOD PRI 23 °C	ASTM D 256	kJ/m ²	3,8
TEMPERATURA OMEKŠAVANJA (VICAT)	ASTM D 1525	°C	150
TVRDOĆA PO ŠORU	ASTM D 2240	SHORE D	72

Vrednosti date u tabeli su karakteristične i služe samo kao informacija.