

QUALITY DEPARTMENT

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Tehnički list

Dokument izdat: Mart 2024.

Važi do: Februar 2027.

Tehnička plastika

Polipropilen homopolimer ploča

Polyplate PPH

OSOBINA	METODA ODREĐIVANJA	JEDINICA	NOMINALNA VREDNOST
Gustina	ASTM D 792	kg/m ³	899-906
Temperatura ugiba pod opterećenjem, na 1.82 MPa	ASTM D 648 EN ISO 75-2	°C	55
Zatezna čvrstoća, 50 mm/min	ASTM D 638 EN ISO 527-1	MPa	30
Modul savijanja, 1% sekanta min	ASTM D 790	MPa	1100
Udarna čvrstoća po Izodu na 23 °C, min	ASTM D 256	J/m	50

Vrednosti date u tabeli su karakteristične i služe samo kao informacija.